



TESSAROL лак для лодок



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для лакирования древесины внутри и снаружи помещений, например: двери, деревянные обивки, пробка, садовая мебель, лодки и т.д.

СВОЙСТВА

- стойкость к высокой влаге и большим температурным колебаниям
- хорошая растекаемость
- стабильный блеск
- легкое нанесение
- стойкость к чистящим средствам, применяемым в домашнем хозяйстве

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
СОСТАВ	алкидное связующее, растворитель
ЦВЕТОВЫЕ ТОНА	бесцветный
КОЛЕРОВАНИЕ	/
БЛЕСК	глянцевый
ПЛОТНОСТЬ	0,9 г/мл
РАЗБАВЛЕНИЕ	TESSAROL разбавитель (max. 10%)
УПАКОВКА	0,2 л, 0,75 л, 2,5 л, 10 л
СРОК ХРАНЕНИЯ	Срок годности изделия указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой упаковке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ				
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ	разбавление	вязкость (DIN 4 мм)	сопло	давление
кисть, валик		/	/	/
распыление				
воздушное распыление	10 %	ок. 40 с	1,2 – 1,5 мм	3 – 4 бара
безвоздушное распыление	/	при поставке	0,23 – 0,28 мм	120 – 160 аров
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	температура краски, воздуха и окрашиваемого объекта минимально +5°C			
СУШКА (T = +20°C, отн. влажность воздуха 65%)	сухой на пыль после 3 часа, сухой на отлип после 4 – 5 час, следующий слой наносится после 24 часов. Более низкая температура и высокая отн.влажность воздуха продлевают время сушки.			
РАСХОД	теоретический: при нанесении в один слой 8 – 10 м ² /л Практический расход зависит от обработанности и типа окрашиваемой поверхности, а также способа нанесения.			
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	TESSAROL разбавитель			

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Деревянная поверхность

Содержание влаги в хвойной древесине не должно превышать 15%, в лиственной-12%. Сухую поверхность отшлифовать и очистить. С помощью **NITRO разбавителя** удалить воски, смолы и масла.

Возобновление старых покрытий

Неповрежденные покрытия очистить и отшлифовать, а поврежденные полностью удалить.

ПОКРЫВНЫЕ СИСТЕМЫ

ОСНОВА		ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ	ГРУНТОВОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
НОВАЯ ДРЕВЕСИНА	внутри	шлифование, удаление загрязнений		2x TESSAROL лак для лодок
	снаружи	шлифование, удаление загрязнений	BORI тонкослойная пропитка желаемого цвета	2-3x TESSAROL лак для лодок
СТАРЫЕ ПОКРЫТИЯ	внутри	чистка и шлифование, а также удаление поврежденных покрытий		1-2x TESSAROL лак для лодок
	снаружи	чистка и шлифование, а также удаление поврежденных покрытий	при очень поврежденных покрытиях BORI тонкослойная пропитка желаемого цвета	2x TESSAROL лак для лодок

Данный проспект дополняет и заменяет все предыдущие издания.

V - 2010



HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 E info@helios.si
www.helios.si



ПРИМЕЧАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ

- Для достижения декоративного эффекта можно использовать **BORI тонкослойную пропитку** желаемого цвета.
- Бесцветные покрытия не обеспечивают достаточной защиты от УФ лучей, поэтому не рекомендуется использовать их для лакирования древесины, находящейся снаружи помещений.
- При лакировании обивок рекомендуется предварительно нанести **BORI тонкослойную пропитку** или **BORI тонкослойную пропитку с биоцидом** на обе стороны для достижения лучшей габаритной стабильности древесины.
- В плохо проветриваемых помещениях может появиться запах органического растворителя, поэтому покрытия на основе алкидных связующих не рекомендуется использовать для окраски внутренних поверхностей мебели.