



## *SPEKTRA* краска интерьерная для малоэксплуатируемых стен

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для защиты и декора новых и старых несглаженных стальных и потолочных поверхностей.

### СВОЙСТВА

- Экологически полноценная
- Высокая степень белизны,
- Отличная укрывистость,
- Высокая паропроницаемость,
- Стойкость к сухому истиранию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
СОСТАВ	<i>винилацетатная сополимерная дисперсия, пигмент, наполнители и специальные добавки</i>
ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ	белая
КОЛЕРОВАНИЕ	с помощью пигментных паст, примерных для красок на водной основе (до 3 %), и дисперсионных красок, примерных для колерования
БЛЕСК	EN 13300 - матовый
ПЛОТНОСТЬ	1,60 – 1,64 кг/л
МОЩНАЯ СПОСОБНОСТЬ	немоющаяся
РАЗБАВЛЕНИЕ	водой до 10%
УПАКОВКА	5 л и 15 л
СРОК ГОДНОСТИ	Срок годности изделия указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой упаковке. <b>НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕРЗАНИЕ!</b>

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	<i>валик, кисть, распыление</i>
УСЛОВИЯ РАБОТЫ	Температура краски, воздуха и окрашиваемой основы не менее +5°C
СУШКА (Т = +20°C, отн. влажность воздуха 65%)	покрытие сухое и примерно для нанесения следующего слоя по истечении 4 - 6 часов
РАСХОД	теоретический: при нанесении в два слоя 5 – 8 м <sup>2</sup> /л практический расход зависит от впитываемости и гладкости поверхности
ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ	водой сразу после окончания работы

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

С поверхности удалить пыль, отслаивающиеся частицы, прочие загрязнения и старую отслаивающуюся краску. Большие трещины и поврежденные места заполнить соответствующими материалами на минеральной основе. Далее поверхность обработать соответствующей пропиткой. Поверхность перед окраской должна быть сухой и прочной.

Стенные поверхности с плесенью и грибок намазать **SPEKTRA биоцидным средством SANITOL**. После высыхания плесень необходимо удалить механическим способом. В краску добавить **SPEKTRA защиту от плесени**, которая продолжительный период времени предупреждает рост микроорганизмов или же в качестве окончательного покрытия использовать **SPEKTRA краску для стен в кухнях и ванных комнатах**.

Пятна от никотина, гудрона, карандашей, подтеки и т.д. перекрыть **SPEKTRA антеникотинной краской**, которая является самостоятельным, окончательным покрытием.

Незараженные и неповрежденные поверхности, окрашенные гладкими, глянцевыми и полуглянцевыми эмалями или дисперсионными красками надо очистить и отшлифовать наждачной бумагой 150.



#### ЛАКОКРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ВИД ПОВЕРХНОСТИ	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	ПЕРВОЕ ПОКРЫТИЕ	ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
<b>Новая неокрашенная поверхность</b> - Известково-цементные штукатурки		1x <b>SPEKTRA акриловая пропитка</b>	2x <b>SPEKTRA краска интерьерная для малоэксплуатируемых стен</b>
<b>Окрашенная дисперсионными красками</b> - Много слоев впитывающих немоющихся покрытий  - Гладкие, глянцевые, моющиеся покрытия	Очистка, удаление отслаивающихся частиц, ремонт поврежденных мест  Очистка, шлифование	1x <b>SPEKTRA акриловая пропитка</b>	

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед применением краску необходимо тщательно перемешать.
- При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время сушки продлевается.