



SPEKTRA акриловая фасадная краска с волокнами

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для защиты и декора фасадов зданий.

Применяется для возобновления минеральных и акриловых фасадных штукатурок различных видов.

СВОЙСТВА

- Водоразбавляемая, экологически полноценная
- Стойкость к атмосферному воздействию и вредной промышленной атмосфере
- Высокая водонепроницаемость
- Способность армирования и заполнения микротрещин
- Бицидная защита краски

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
СОСТАВ	Стирол-акрилатный сополимер, пигменты, наполнители и специальные добавки в воде
ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ	Белая и более тысячи оттенков по HELIOMIX
КОЛЕРОВАНИЕ	с помощью колеровочных паст, примерных для красок на водной основе (до 3 - 5%), и дисперсионных красок, примерных для колерования; HELIOMIX
ПЛОТНОСТЬ	1,55 кг/л
РАЗБАВЛЕНИЕ	водой от 5% до 10%
УПАКОВКА	Белая: 5 л и 15 л; HELIOMIX : 2,5 л и 10 л
СРОК ГОДНОСТИ	Срок годности изделия указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой упаковке. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕРЗАНИЕ!
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОМЕНЕНИЮ	
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	валик, кисть
УСЛОВИЯ РАБОТЫ	температура краски, воздуха и окрашиваемой основы не менее +5°C
СУШКА (Т = +20°C, отн. влажность воздуха 65%)	покрытие сухое и примерно для нанесения следующего слоя по истечении 5 - 7 часов
РАСХОД	теоретический: при нанесении в два слоя 1 - 3,5 м ² /л практический расход зависит от впитываемости и гладкости поверхности
ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ	водой сразу после окончания работы

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

С поверхности необходимо удалить пыль и загрязнения. Рекомендуем очистку водой или паром под давлением. Старую, отслаивающуюся краску удалить до твердой основы. Грубые и неровные поверхности выровнять с помощью материала, по составу похожего на состав самой поверхности (штукатурка или цементная штукатурка) и подождать до полного высыхания. (Каждый сантиметр новой штукатурки в глубину сохнет в течение 7 - 9 дней при нормальных погодных условиях). На старых фасадах и минеральных штукатурках необходимо механическим способом удалить все отслаивающиеся частицы.

Перед переокраской (ремонт) уже ранее окрашенных поверхностей необходимо проверить соответствие, прочность и адгезию старых покрытий.

Поверхность перед окраской должна быть сухой и прочной.

SPEKTRA акриловую фасадную краску с волокнами не наносить в дождливую, туманную и ветряную погоду. В солнечную погоду фасад должен быть защищен от прямых солнечных лучей для предотвращения неравномерной сушки, т.к. это в значительной степени влияет на качество покрытия.

Зараженные грибком и плесенью стальные поверхности перед окраской необходимо покрыть **SPEKTRA биоцидным средством SANITOL**. После высыхания плесень необходимо удалить механическим способом. Процесс можно повторить несколько раз в зависимости от степени заражения. В краску добавляется **SPEKTRA защита от плесени**, которая на продолжительный период времени предотвращает рост микроорганизмов.

Пятна от никотина, гудрона, карандашей, подтеки и т.д. покрыть **SPEKTRA антеникотиновой краской**, которая является окончательным покрытием.

Поверхности без плесени и трещин, покрытые гладкими, глянцевыми, полуглянцевыми эмалями или дисперсионными красками очистить и отшлифовать наждачной бумагой 150.



ЛАКОКРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Системы покрытий, приведенные в таблице – это варианты подготовки и защиты различных поверхностей. Перед выбором определенной системы необходимо тщательно осмотреть объект, дать профессиональную оценку его состоянию, а также, по возможности, тестировать предлагаемые защитные системы на объекте.

ВИД ПОВЕРХНОСТИ	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	ИМПРЕГНАЦИЯ	ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Известково-цементные штукатурки Дисперсионные штукатурки	По необходимости очистка, удаление отслаивающихся частиц, ремонт поврежденных мест	1x SPEKTRA акриловая пропитка	2x SPEKTRA акриловая фасадная краска с волокнами

ПРИМЕЧАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ

- Перед применением краску необходимо тщательно перемешать.
- Более низкая температура и высокая отн. влажность воздуха продлевают время сушки.
- При несоблюдении рекомендаций по разбавлению краски (с большим количеством воды), ее укрывистость уменьшается.
- **Грунтовки**
Укрывистость **SPEKTRA акриловой фасадной краски с волокнами** ярко-красных, желтых, оранжевых, бордовых и зеленых оттенков несколько хуже, поэтому 2-х слоев недостаточно. Рекомендуем нанести один слой цветной грунтовки перед нанесением краски выбранного оттенка (2 – 3 слоя). Для достижения красивого внешнего вида покрытия необходимо тщательное нанесение.
- Содержание влаги в новой (свежей) штукатурке не должно превышать 1,5%. В случае использования оттенков на основе органических пигментов, неустойчивых к щелочам, повышение влажности может привести к повреждению цветовой пленки.
- При выборе цветовой гаммы рекомендуется подбирать более светлые тона (Monicolor F – J) с более длительным сроком службы цветовой пленки. Поверхности, окрашенные насыщенными тонами, нагреваются гораздо сильнее, чем поверхности, окрашенные в светлые тона, что со временем может привести к повреждениям покрытия и основания.