



TESSAROL грунтовка для железа

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовочное антикоррозионное покрытие для защиты железных и стальных поверхностей снаружи и внутри помещений, например: заборы, двери, окна, металлическая галантерия.

СВОЙСТВА

- защита от ржавчины с помощью антикоррозионных пигментов
- хорошая адгезия
- хорошая укрывистость
- легкое нанесение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
СОСТАВ	алкидное связующее, растворитель, пигмент, антикоррозионный пигмент
ЦВЕТОВЫЕ ТОНА	белый, серый, окисно-красный
КОЛЕРОВАНИЕ	взаимное смешивание стандартных цветов
БЛЕСК	матовый
ПЛОТНОСТЬ	1,2 - 1,3 г /мл, в зависимости от цвета
РАЗБАВЛЕНИЕ	TESSAROL разбавитель, max. 15%
УПАКОВКА	0,2 л, 0,75 л, 2,5 л, 10 л; белый: 0,75 л
СРОК ХРАНЕНИЯ	Срок годности изделия указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой упаковке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ				
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ	разбавление	вязкость (DIN 4 мм)	сопло	давление
кисть, валик	по необходимости - max. 5%			
распыление				
<i>воздушное распыление</i>	max. 15%	ок. 30 с	1,2 - 1,5 мм	3 - 4 бара
<i>безвоздушное распыление</i>	/	при поставке	0,23-0,28 мм	120 - 160 баров
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	температура краски, воздуха и окрашиваемого объекта минимально +5°C			
СУШКА (T = +20°C, отн. влажность воздуха 65%)	сухой на пыль после 5 часов, сухой на отлип после 6 - 8 час, следующий слой наносится после 24 часов. Более низкая температура и высокая отн.влажность воздуха продлевают время сушки.			
РАСХОД	теоретический: при нанесении в один слой 7 - 9 м ² /л Практический расход зависит от способа нанесения и выбранного оттенка.			
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	TESSAROL разбавитель			

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Железная, стальная поверхность

Ржавчину удалить механическим способом, а масла и остальные загрязнения **NITRO разбавителем**.

Возобновление старых покрытий

Неповрежденные покрытия очистить и отшлифовать, поврежденные полностью удалить.

ПОКРЫВНЫЕ СИСТЕМЫ

ОСНОВА		ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ	ГРУНТОВОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
ЖЕЛЕЗО, СТАЛЬ	внутри	удаление ржавчины и загрязнений	1x TESSAROL грунтовка для железа	2x TESSAROL эмаль или 2x TESSAROL professional эмаль или 2x TESSAROL эмаль для радиаторов или 2x TESSAROL антик или 2x TESSAROL акриловая эмаль
	снаружи	удаление ржавчины и загрязнений	2x TESSAROL грунтовка для железа	
СТАРЫЕ ПОКРЫТИЯ	внутри / снаружи	чистка и шлифование, а затем удаление поврежденных покрытий и ржавчины	1-2x TESSAROL грунтовка для железа	1-2x TESSAROL эмаль или 1-2x TESSAROL professional эмаль или 1-2x TESSAROL эмаль для радиаторов или 1-2x TESSAROL антик или 1-2x TESSAROL акриловая эмаль



ОСОБЕННОСТИ

- В случае удаления ржавчины химическими средствами на основе кислоты (фосфорная кислота), поверхность необходимо тщательно промыть водой, осушить и только потом нанести **TESSAROL грунтовку для железа**, т.к. остатки средства мешают сушке.
- В плохо проветриваемых помещениях может появиться запах органического растворителя.