



## TESSAROL акриловая грунтовка для железа

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовочное антикоррозионное покрытие для защиты железных и стальных поверхностей, таких как например: заборы, двери, окна, металлическая галантерия как снаружи так и внутри помещений.

### СВОЙСТВА

- разбавление водой
- экологически чистая
- без неприятного запаха
- хорошая адгезия
- быстрая сушка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
СОСТАВ	акриловая дисперсия, антикоррозионный пигмент
ЦВЕТОВЫЕ ТОНА	окисно- красный
КОЛЕРОВАНИЕ	/
БЛЕСК	полуматовый
ПЛОТНОСТЬ	1,2 г / мл
РАЗБАВЛЕНИЕ	вода
УПАКОВКА	0,75л
СРОК ХРАНЕНИЯ	Срок годности изделия указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой упаковке. <b>НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕРЗАНИЕ!</b>

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ				
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ	разбавление	вязкость (DIN 4 мм)	сопло	давление
кисть (искусственные волокна)	по необходимости			
распыление				
<i>воздушное распыление</i>	5 - 10%	примерно 50 с	1,2 - 1,5 мм	2 - 3 бара
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	температура грунтовки, воздуха и окрашиваемого объекта минимально +8°, отн. влажность воздуха не должна превышать 80%			
СУШКА (T = +20°C, отн. влажность воздуха 65%)	сухой на пыль после 1 час, сухой на отлип после 2 - 3 часа, следующий слой наносится после 6 - 8 часов. Более низкая температура и высокая отн.влажность воздуха продлевают время сушки.			
РАСХОД	теоретический: при нанесении в один слой 8 - 10 м <sup>2</sup> /л Практический расход зависит от способа нанесения.			
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	водой, сразу после применения, засохшая грунтовка <b>NITRO разбавителем</b>			

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Железная, стальная поверхность

Ржавчину удалить механическим способом, а масла и остальные загрязнения **NITRO разбавителем**.

Восстановление старых покрытий

Неповрежденные покрытия очистить и отшлифовать, а поврежденные полностью удалить.

### ПОКРЫВНЫЕ СИСТЕМЫ

ОСНОВА		ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ	ГРУНТОВОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
ЖЕЛЕЗО, СТАЛЬ	внутри	удаление ржавчины и загрязнений	1x <b>TESSAROL акриловая грунтовка для железа</b>	2x <b>TESSAROL акриловая эмаль</b>
	снаружи	удаление ржавчины и загрязнений	2x <b>TESSAROL акриловая грунтовка для железа</b>	
СТАРЫЕ ПОКРЫТИЯ	внутри/ снаружи	чистка и шлифование, а затем удаление поврежденных покрытий и ржавчины	1-2x <b>TESSAROL акриловая грунтовка для железа</b>	1-2x <b>TESSAROL акриловая эмаль</b>

### ОСОБЕННОСТИ

- При рабочей температуре ниже +8°C не образуется пленка покрытия.