



TESSAROL акриловая грунтовка для древесины

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Покрывная грунтовка для защиты различных деревянных поверхностей, например: двери, окна, заборы, деревянные конструкции, различные обивки, как во внутренних помещениях так и снаружи.

СВОЙСТВА

- содержит добавку для блокировки дубильных веществ (предупреждает появление желтых пятен при обработке дуба, каштана, сучковатых хвойных пород и т.д.)
- разбавление водой
- экологически полноценная
- без неприятного запаха
- хорошая адгезия
- быстрая сушка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
СОСТАВ	акриловая дисперсия, пигмент, наполнители
ЦВЕТОВЫЕ ТОНА	белый
КОЛЕРОВАНИЕ	HELIOMIX
БЛЕСК	матовый
ПЛОТНОСТЬ	1.3 г / мл
РАЗБАВЛЕНИЕ	вода
УПАКОВКА	0,75 л
СРОК ХРАНЕНИЯ	Срок годности изделия указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой упаковке. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕРЗАНИЕ!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ				
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ	разбавление	вязкость (DIN 4 мм)	сопло	давление
кисть (искусственные волокна)	по необходимости			
распыление				
<i>воздушное распыление</i>	5 - 10%	ок. 50 сек	1,2 - 1,5 мм	2 - 3 бар
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	температура грунтовки, воздуха и окрашиваемого объекта минимально +8°C, отн.влажн.воздуха не выше 80%			
СУШКА (T = +20°C, отн. влажность воздуха 65%)	сухой на пыль после 1 час, сухой на отлип после 2 час, следующий слой наносится после 4 - 6 часов. Более низкая температура и высокая отн.влажность воздуха продлевают время сушки.			
РАСХОД	теоретический: при нанесении в один слой 8 - 10 м ² /л Практический расход зависит от обработанности и типа окрашиваемой поверхности, а также способа нанесения.			
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	водой после окончания работы, засохшую грунтовку удалить NITRO разбавителем			

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Деревянная поверхность

Содержание влаги в хвойной древесине не должно превышать 15%, в лиственной-12%. Сухую поверхность отшлифовать и очистить. С помощью **NITRO разбавителя** удалить воски, смолы и масла.

Ремонт старых покрытий

Неповрежденные покрытия очистить и отшлифовать, а поврежденные полностью удалить.



ПОКРЫВНЫЕ СИСТЕМЫ

ОСНОВА		ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ	ПРОПИТКА	ГРУНТОВОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
ДРЕВЕСИНА	внутри	шлифование, удаление загрязнений	/	1x TESSAROL акриловая грунтовка для древесины	2x TESSAROL акриловая эмаль
	снаружи	шлифование, удаление загрязнений	1x BORI основная защита	2x TESSAROL акриловая грунтовка для древесины	
СТАРЫЕ ПОКРЫТИЯ	внутри / снаружи	чистка и шлифование, а также удаление поврежденных покрытий	1x пропитка или 1-2x TESSAROL акриловая грунтовка для древесины	1-2x TESSAROL акриловая эмаль	

ПРИМЕЧАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ

- При рабочей температуре ниже 8°C пленка не образуется.