



TESSAROL эмаль сатиновая professional

НАЗНАЧЕНИЕ

Для качественной защиты и декора деревянных и металлических поверхностей - окна, двери, панели, деревянные обивки, ограды, простая мебель. Эмаль используется для внешних и внутренних работ.

СВОЙСТВА

- окончательное покрытие полуглянцевое
- отличная укрывистость
- легкое нанесение
- отличная растекаемость
- быстрая сушка
- стабильный блеск и цвет (белый цвет и пастельные цвета эмали почти не желтеют со временем)
- отличная эластичность и прочность
- отличная атмосферная стойкость и светостойкость
- стойкость к хозяйственным чистящим средствам.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|--------------------|---|
| СОСТАВ | модифицированное алкидное связующее, растворитель, пигмент |
| ЦВЕТОВЫЕ ТОНА | белый |
| БЛЕСК | полуглянцевый |
| ПЛОТНОСТЬ | 1,2 г/мл |
| РАЗБАВЛЕНИЕ | Не разбавляется |
| ТАРА | Стандартные цвета: 0,75 л, 2,5 л; |
| СРОК ХРАНЕНИЯ | Срок хранения материала указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой заводской таре. |

| ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | | | | |
|---|--|---------------------|----------------|---------------|
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ | разбавление | вязкость (DIN 4 мм) | сопло | давление |
| кисть, валик | / | | | |
| распыление | | | | |
| <i>безвоздушное распыление</i> | / | поставляемая | 0,23 - 0,28 мм | 120 - 160 бар |
| РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ | температура краски, воздуха и окрашиваемого объекта минимально +5°C | | | |
| СУШКА (Т = +20°C, отн. влажность воздуха 65%) | Покрытие, сухое на пыль после 2 часов, сухой на отлип после 4-6 часов, следующий слой наносится после 16 часов сушки. Низкая температура и высокая отн. влажность воздуха продлевают время сушки. | | | |
| РАСХОД | теоретический: 10 - 12 м ² /л при нанесении в один слой Практический расход зависит от обработанности и типа окрашиваемой поверхности, а также от способа нанесения. | | | |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | TESSAROL разбавитель | | | |

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Деревянная поверхность

Содержание влаги в хвойной древесине не должно превышать 15%, в лиственной-12%. Сухую поверхность отшлифовать и очистить. С помощью **NITRO разбавителя** удалить воски, смолы и масла.

Железная, стальная поверхность

Ржавчину удалить механическим способом, а жиры и остальные загрязнения **NITRO разбавителем**.

Оцинкованная жель, твердый ПВХ.

Поверхность очищается раствором воды (10 л), аммиака (0,5 л) и детергента (одна пробка) и шлифуется тканью из синтетических волокон. Остатки шлифования тщательно смываются водой. Не разрешается использование проволочной щетки или губки.

Медная и алюминиевая жель*

Поверхность очищается **NITRO разбавителем** и шлифуется тканью из синтетических волокон. Не разрешается использование проволочной щетки или губки.

Ремонт старых покрытий

Неповрежденные покрытия очистить и отшлифовать, а поврежденные полностью удалить.

Данный проспект дополняет и заменяет все предыдущие издания.

VI - 2010



HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.

Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 E info@helios.si
www.helios.si



СИСТЕМЫ ЛКП

| ОСНОВАНИЕ | | ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ | ПРОПИТЫВАНИЕ | ГРУНТОВОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ | ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ |
|-----------------|----------------|---|--|---|---|
| ДРЕВЕСИНА | внутри | шлифование, удаление загрязнений | / | 1 слой TESSAROL грунтовка для древесины | 2 слоя TESSAROL эмаль сатиновая professional |
| | снаружи | | 1x BORI TEX base | 2 слоя TESSAROL грунтовка для древесины | |
| ЖЕЛЕЗО, СТАЛЬ | внутри | удаление ржавчины и загрязнений | / | 1 слой TESSAROL грунтовка для железа | |
| | снаружи | | / | 2 слоя TESSAROL грунтовка для железа | |
| ОЦИНКОВ. ЖЕСТЬ | внутри | удаление продуктов коррозии и загрязнений | / | 1 слой TESSAROL универсал. грунтовка | |
| | снаружи | | 2 слоя TESSAROL универсал. грунтовка | | |
| МЕДЬ И АЛЮМИНИЙ | внутри | | 1 слой TESSAROL универсал. грунтовка | | |
| | снаружи | | | | |
| ТВЕРДЫЙ ПВХ | внутри | удаление загрязнений | / | 1 слой TESSAROL универсал. грунтовка | |
| | снаружи | | | | |
| СТАРЫЕ ПОКРЫТИЯ | внутри/снаружи | чистка, шлифование и удаление поврежденных покрытий | 1 слой пропитки или 1-2 слоя соответствующей грунтовки | 1-2 слоя TESSAROL эмаль сатиновая professional | |

ПРИМЕЧАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ

- В случае удаления ржавчины химическими средствами на основе кислоты (фосфорная кислота), поверхность необходимо тщательно промыть водой, осушить и только затем наносить **TESSAROL грунтовку для железа**, т.к. остатки средства препятствуют сушке.
- В помещениях с недостаточной вентиляцией может появиться запах органического растворителя, поэтому покрытия на основе алкидных связующих не рекомендуется использовать для окраски внутренних поверхностей мебели.
- * перед окраской алюминиевой поверхности необходимо выполнить предварительное тестирование адгезии эмали к очищенной поверхности.
- Для улучшения адгезии и получения качественного отделочного покрытия рекомендуется в процессе окраски выполнять межслойное шлифование шлифовальными губками мелкой зернистости.