



TESSAROL антик

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для качественной защиты и декора железных поверхностей внутри и снаружи помещений, таких как например: ограды, балконы, перила, садовые и входные двери, оконные решетки, изделия художественного ремесла.

СВОЙСТВА

- покрывная краска с металлическим блеском, придающая окрашенным предметам вид старого кованого железа
- хорошая антикоррозионная защита
- быстрая сушка
- хорошая атмосферная и световая стойкость
- легкое нанесение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
СОСТАВ	модифицированное алкидное связующее, растворитель, железная слюда
ЦВЕТОВЫЕ ТОНА	2 стандартные цвета, HELIOMIX
КОЛЕРОВАНИЕ	взаимное смешивание стандартных цветов
БЛЕСК	матовый
ПЛОТНОСТЬ	1,4 – 1,7 г / мл, в зависимости от цвета
РАЗБАВЛЕНИЕ	TESSAROL разбавитель
УПАКОВКА	0,75 л, 2,5 л, 10 л HELIOMIX: 0,7 л, 2,1 л
СРОК ХРАНЕНИЯ	Срок годности изделия указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой упаковке.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ				
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ	разбавление	вязкость	сопло	давление
кисть, валик				
распыление:				
<i>воздушное распыление</i>	13 %	ок. 40 с	1,2 – 1,5 мм	3 – 4 бара
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	температура краски, воздуха и окрашиваемого объекта минимально +5°C			
СУШКА (T = +20°C, отн.влажность воздуха 65%)	сухой на пыль после 1 час, сухой на отлип после 4 – 6 час, следующий слой наносится после 24 часов. Более низкая температура и высокая отн.влажность воздуха продлевают время сушки.			
РАСХОД	теоретический: при нанесении в один слой 8 – 10 м ² /л Практический расход зависит от способа нанесения и подобранного оттенка.			
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	TESSAROL разбавитель			

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Железная, стальная поверхность

Ржавчину удалить механическим способом, а масла и остальные загрязнения **NITRO разбавителем**.

Восстановление старых покрытий

Неповрежденные покрытия очистить и отшлифовать, поврежденные покрытия полностью удалить.

ПОКРЫВНЫЕ СИСТЕМЫ

ОСНОВА		ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ	ГРУНТОВОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
ЖЕЛЕЗО, СТАЛЬ	внутри	удаление ржавчины и загрязнений	1x TESSAROL антик	1-2x TESSAROL антик
	снаружи	удаление ржавчины и загрязнений	1x TESSAROL грунтовка для железа	2x TESSAROL антик
СТАРЫЕ ПОКРЫТИЯ	внутри/ снаружи	чистка и шлифование, а затем удаление поврежденных покрытий	1x TESSAROL антик или 1x TESSAROL грунтовка для железа	1-2x TESSAROL антик

ПРИМЕЧАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ

- В случае удаления ржавчины химическими средствами на основе кислоты (фосфорная кислота), поверхность необходимо тщательно промыть водой, осушить и только потом нанести **TESSAROL грунтовку для железа**, т.к. остатки средства мешают правильной сушке.
- В плохо проветриваемых помещениях может появиться запах органического растворителя.