



SPEKTRA mozaik штукатурка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурка поставляется в готовом для применения виде и предназначена для защиты и декора фундаментов и цоколей, бетона, внешних и внутренних стен, колонн, лестниц, обрамления окон, дверей и каминов.

СВОЙСТВА

- стойкость к погодным влияниям и вредной промышленной атмосфере
- высокая гидрофобность и паропроницаемость
- стойкость к истиранию и удару
- мощающаяся способность

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|--------------------|--|
| СОСТАВ | Акрилатная дисперсия, цветная крошка кварцевая или мраморная, добавки, вода |
| ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ | 20 цветов |
| ПЛОТНОСТЬ | 1,86 кг/л |
| РАЗБАВЛЕНИЕ | Не разбавляется |
| ТАРА | 25 кг |
| СРОК ХРАНЕНИЯ | указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой заводской таре. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕРЗАНИЕ! |

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | |
|---|--|
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Старая подложка: перед нанесением штукатурки подложка должна быть ровной, чистой, сухой и твердой. Непрочные частицы удаляются, и поверхность saniруется. Участки с плесенью промазываются средством Spektra SANITOL . Поступок повторяется, если степень заражения поверхности высокая. На подготовленную поверхность наносится Spektra универсальная грунтовка , и по истечении суток - Spektra штукатурка «мозаика» . Новая подложка: на сухую, чистую и твердую подложку наносится Spektra универсальная грунтовка , и по истечении суток - Spektra штукатурка «мозаика» . |
| НАНЕСЕНИЕ | Перед использованием Spektra штукатурка «мозаика» тщательно перемешивается с помощью электромешалки. Штукатурка наносится движениями снизу вверх с помощью гладилки из нержавеющей стали, толщина слоя в размере самого крупного зерна. В заключительной фазе для получения равномерной структуры поверхность заглаживается горизонтально. |
| РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ | В период нанесения и отверждения штукатурки температура воздуха, материала и основания должна быть от +5°C до +35°C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Не выполнять работ под воздействием прямых солнечных лучей, ветра, тумана или дождя. |
| СУШКА (Т = +20°C, отн. влажность воздуха 65%) | Штукатурка сухая на ощупь по истечении 6-10 час после нанесения и приобретает водостойкость по истечении суток, после 3-4 дней штукатурка окончательно отверждена. Низкая температура и повышенная влажность продлевают время сушки покрытия. В таком случае поверхность должна быть защищена от дождя. |
| РАСХОД | Размер зерна 1,0 мм - около 4 кг/м ² Размер зерна 2,0 мм - около 5 кг/м ² |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА | водой сразу после окончания работы |



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

С поверхности удаляются пыль и другие загрязнения. Старые, отслаивающиеся слои удаляются до твердого основания. Грубые и неровные поверхности сглаживаются с помощью подобного материала (известкового или цементного раствора) и хорошо просушиваются. Новая штукатурка толщиной 1 см сохнет 7-9 дней при нормальных погодных условиях. На старых фасадах с минеральной штукатуркой необходимо механическим путем удалить непрочные части и заменить их новыми. Перед ремонтом ранее окрашенных поверхностей необходимо проверить прочность и адгезию старых покрытий. Перед окраской поверхность должна быть сухой и отвержденной.

Стены, на которых образовалась плесень, перед окраской промазываются **SPEKTRA биоцидным средством SANITOL**. После высыхания плесень удаляется механическим путем. В зависимости от степени поражения поступок можно повторить.

Наслоения солей (солитер) удаляются щеткой и поверхность пропитывается **SPEKTRA глубокой пропиткой**.

Обычно основание укрепляется арматурной сеткой, которая вдавливается в строительный клей.

Не рекомендуется проводить работ со **SPEKTRA мозаичной штукатуркой** в дождливую, туманную и ветряную погоду. В солнечную погоду фасад необходимо защитить от солнца для предупреждения неравномерной сушки, т.к. она влияет на качество готового покрытия. Перед началом работ требуется защитить окна, двери и металлические предметы.

Перед нанесением **SPEKTRA mozaik штукатурки** на основание рекомендуется нанести один слой **SPEKTRA акриловой пропитки**, которая улучшает адгезию и абсорбцию основания, а также дает равномерный цвет штукатурки.

SPEKTRA mozaik штукатурка наносится вручную гладилкой из нержавеющей стали в толщине слоя размером самых грубых зерен или же нанесение проводится распылением.

Мокрая **SPEKTRA mozaik штукатурка** распределяется по поверхности с помощью пластиковой или нержавеющей гладилки горизонтальными или вертикальными (не круговыми) движениями.

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ

В таблице приведены варианты систем покрытий для подготовки и защиты различных поверхностей. Перед использованием отдельной системы необходим тщательный осмотр и профессиональная оценка состояния объекта и возможно тестирование предлагаемой системы защиты на объекте.

| ОСНОВАНИЕ | ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ | ПРОПИТКА | ОТДЕЛОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ |
|--|---|---|---|
| Термоизоляционные системы | | | |
| Нормальное и плохо поглощающее основание (штукатурки или неповрежденные покрытия) | | 1X SPEKTRA универсальная грунтовка | 1 слой SPEKTRA mozaik штукатурка |
| <u>Очень абсорбирующее старое основание (штукатурки или сильно мелящиеся дисперсионные покрытия)</u> | очистка, удаление мелящихся частиц, ремонт поврежденных мест, сушка | | |

ПРИМЕЧАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ

- Штукатурка содержит натуральную мраморную крошку, и чтобы не допустить разнотона на одной плоскости объекта рекомендуется смешать штукатурку различных партий для получения однородной массы.
- Неподходящая для обработки подложка: гладкая и неабсорбирующая поверхность (старое бетонное, масляное или лаковое покрытие и т.д.), горизонтальная подложка, свежая известковая штукатурка, стены без гидроизоляции и т.д.
- Перед началом работ с **Spektra штукатуркой «мозаика»** необходимо защитить все находящиеся рядом поверхности, т.к. после высыхания штукатурку невозможно удалить.