



SPEKTRA акриловая краска для бетонных оград

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для защиты и декора пешеходных горизонтальных бетонных поверхностей (фундаменты, бетонные ограды и остальные бетонные элементы)

СВОЙСТВА

- Водоразбавляемая, экологически полноценная
- Матовый внешний вид покрытия
- Стойкость к атмосферному воздействию и вредной промышленной атмосфере
- Широкий выбор цветовых оттенков – **HELIOMIX**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
СОСТАВ	акриловая сополимерная дисперсия, пигмент, наполнители и специальные добавки
ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ	Белый и более тысячи оттенков по цветовой таблице HELIOMIX
КОЛЕРОВАНИЕ	с помощью колеровочных паст, примерных для красок на водной основе (до 3%), и дисперсионных красок, примерных для колерования, HELIOMIX
БЛЕСК	EN 13300 – матовый
ПЛОТНОСТЬ	1,42– 1,46 кг/л
РАЗБАВЛЕНИЕ	водой; 1-ый слой - до 20%; 2-ой слой- до 10%
УПАКОВКА	1 л
СРОК ГОДНОСТИ	Срок годности изделия указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой упаковке. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕРЗАНИЕ!
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	валик, кисть, распыление
УСЛОВИЯ РАБОТЫ	Температура краски, воздуха и окрашиваемой основы не менее +5°C
СУШКА (T=+20°C, отн. влажность воздуха 65 %)	покрытие сухое и примерно для нанесения следующего слоя по истечении 4 – 6 часов
РАСХОД	теоретический: при нанесении в два слоя 4 – 5 м ² /л практический расход зависит от впитываемости и гладкости поверхности
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	водой сразу после окончания работы

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, прочной и гидроизолированной. Необходимо удалить все отслаивающиеся частички, пыль, масла и другие загрязнения. Рекомендуем использовать очистку паром под давлением. Бетонные поверхности, глубоко пропитанные маслами и т.д., невозможно хорошо очистить, поэтому мы рекомендуем заменить их новыми. Очень гладкие поверхности необходимо зашлифовать.

На уже окрашенных поверхностях необходимо проверить адгезию старых покрытий. Старую окраску с плохой адгезией, а также отслаивающуюся краску необходимо полностью удалить. Если адгезия старых покрытий хорошая, их перед окраской для улучшения впитываемости необходимо слегка зашлифовать.

Неровности и поврежденные места необходимо выровнять с помощью соответствующей выравнивающей массы. Если бетон поврежден до арматуры, его необходимо удалить, арматуру обработать пескоструйным способом до блеска металла и защитить ее качественным антикоррозионным покрытием. На поврежденные места необходимо нанести соответствующие выравнивающие массы.

Новые бетонные поверхности перед первой окраской должны выстоять не менее одного месяца.

Бетонные поверхности с плесенью, лишаем и грибами необходимо покрыть **SPEKTRA биоцидным средством SANITOL**. После того, как стены высохнут, плесень удаляется механическим способом. Процесс можно повторить несколько раз в зависимости от степени заражения.

Отложения солей удаляются щетками и поверхность обрабатывается **SPEKTRA глубокой пропиткой**.



ЛАКОКРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Системы покрытий, приведенные в таблице – это варианты подготовки и защиты различных поверхностей. Перед выбором определенной системы необходимо тщательно осмотреть объект, дать профессиональную оценку его состоянию, а также, по возможности, тестировать предлагаемые защитные системы на объекте.

ВИД ПОВЕРХНОСТИ	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	ИМПРЕГНАЦИЯ	ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Неокрашенный бетон - новый - старый, неменяющийся - старый, чрезмерно меняющийся	чистка, удаление несвязующих частиц, ремонт поврежденных мест	1x SPEKTRA акриловая пропитка 1x SPEKTRA глубокая пропитка	2x SPEKTRA акриловая краска для бетонных оград
Окрашенный бетон - неповрежд. покрытия - поврежденные покрытия		1x SPEKTRA акриловая пропитка	

ПРИМЕЧАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ

- Перед применением краску необходимо тщательно перемешать.
- Более низкая температура и высокая отн. влажность воздуха продлевают время сушки.
- При несоблюдении рекомендаций по разбавлению краски (с большим количеством воды), ее укрывистость уменьшается.
- Если поверхность впитывает плохо (неповрежденное покрытие), то перед пропиткой и окраской ее необходимо зашлифовать, иначе может быть плохая адгезия краски.
- **Грунтовки**
 Укрывистость **SPEKTRA акриловой краски для бетонных оград** ярко-красных, желтых, оранжевых, бордовых и зеленых оттенков несколько хуже, поэтому 2х слоев недостаточно. Рекомендуем нанести один слой цветной грунтовки перед нанесением краски выбранного оттенка (2 – 3 слоя). Для достижения красивого внешнего вида покрытия необходимо тщательное нанесение.